

Produkt: Faserplatten Platten nach dem Trockenverfahren MDF

Technische Klasse: MDF.HLS

Produktname: Valchromat E05

Verwendungszweck: Bauprodukt, angewendet im Innenbereich als tragendes Bauteil in feuchter Umgebung

Hergestellt: Valbopan – Fibras de Madeira, SA

Adresse: Quinta do Castelo, 2450-025 Famalicão da NZR, Portugal

System 2+

Die benannte Stelle N.º 1328 führte die Erstinspektion der Anlage und die Kontrolle der Produktion durch. Das gleiche Gremium führt regelmäßige Überwachung, Bewertung und Bewertung der Produktionskontrolle durch und gibt die Konformitätsbescheinigung aus: 1328-CPR-0062.

Festgestellte Leistungen									
Wesentliche Merkmale	Standard	Leistung						Harmonisierte technische Spezifikation	
Dicken (mm)	EN 622-5	8	12	16	19	25	30	EN 13986 : 2004 + A1 : 2015	
Rohdichte (Kg/m ³)	EN 323	830	800	780	770	730	720		
Biegefestigkeit (N/mm ²)	EN 310	42	40	38	38	36	36		
Elastizitätsmodul (N/mm ²)	EN 310	3400	3200	3100	3100	3100	3000		
Querzugfestigkeit (N/mm ²)	EN 319	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75		
Dickenquellung nach 24h (%)	EN 317	12	10	8	8	7	7		
Querzugfestigkeit nach Zyklustest (N/mm ²)	EN 319 EN 321	0,30	0,25	0,20	0,20	0,15	0,15		
Dickenquellung nach Zyklustest (%)	EN 317 EN 321	19	16	15	15	15	15		
Brandverhalten	EN 13501-1	F	D-s2, d0						
Formaldehydabgabe	EN 13986 Anexo B	< 0.05 ppm (EN 717-1)							
Gehalt an Pentachlorphenol	EN 13986	<5 ppm							

Die Leistungen des Valchromat E05 platte entsprechen den deklarierten Leistungen in der Tabelle.
 Diese Erklärung wird in der alleinigen Verantwortung des Herstellers erteilt.

Im Namen des Herstellers, unterzeichnet von:

Alexandra Gouveia (F&E-Richtung)



Famalicão NZR, 30-09-2021

Graça Cáceres (Qualität Richtung)

