

Verniz Acrílico Mate / Barniz Acrílico Mate  
 Matt Acrylic Varnish / Vernis Acrylique Mat

Preparação do suporte Preparación del soporte Support preparation Préparation du soutien	Lixagem Lijado Sanding Ponçage	P-150
Aplicação da 1ª demão de Verniz Acrílico Aplicación de 1ª capa de Barniz Acrílico Application of 1st coat of Acrylic Varnish Application de la 1ère couche de Vernis Acrylique		(120 - 150 gr/m <sup>2</sup> )
A-231-1	C-212 N	DPN-225
100 %	20 %	10%
Lixagem ao fim de 3 horas Lijado después de 3 horas Sanding after 3 hours Ponçage après 3 heures		P-320
Aplicação da 2ª demão de Verniz Acrílico Aplicación de la 2ª capa de Barniz Acrílico Application of 2nd Coat of Acrylic Varnish Application de la 2ème couche de Vernis Acrylique		(120 - 150 gr/m <sup>2</sup> )
A-231-1	C-212 N	DPN-225
100 %	20 %	10%

Contacto/Contact

Portugal

Manuel Pinto: [mpinto@argatintas.pt](mailto:mpinto@argatintas.pt), Tel. +351 252910030

Espanha, América Latina e Países de Língua Oficial Portuguesa

José Carlos Blanco Gonzáles: [josecarlos@irurenagroup.com](mailto:josecarlos@irurenagroup.com), Tel. +34 630 112 393

Export to other countries/Exporter vers d'autres pays

Manuel Insausti : [manuel@irurenagroup.com](mailto:manuel@irurenagroup.com), Tel. +34 699 399 441