

Verniz Acrílico Semi-Mate / Barniz Acrílico Semimate
Semi-Matt Acrylic Varnish / Vernis Acrylique Semi Mat

Preparação do suporte Preparación del soporte Support preparation Préparation du soutien	Lixagem Lijado Sanding Ponçage	P-150
Aplicação da 1ª demão de Primário Acrílico Transparente Aplicación de 1ª capa de fondo Acrílico Transparente Application of 1st coat of Transparent Acrylic Primer Application de la 1ère couche de Apprêt Acrylique Transparent		(120 - 150 gr/m ²)
F-165	C-212 N	DPN-225
100 %	20 %	10%
Lixagem ao fim de 3 horas Lijado después de 3 horas Sanding after 3 hours Ponçage après 3 heures		P-320
Aplicação da 2ª demão de Primário Acrílico Transparente Aplicación de 2ª capa de fondo Acrílico Transparente Application of 2nd coat of Transparent Acrylic Primer Application de la 2ème couche de Apprêt Acrylique Transparent		(120 - 150 gr/m ²)
F-165	C-212 N	DPN-225
100 %	20 %	10%
Lixagem ao fim de 3 horas Lijado después de 3 horas Sanding after 3 hours Ponçage après 3 heures		P-320
Aplicação 1 Demão de verniz Acrílico Semi-Mate Aplicación de 1 capa de Barniz Acrílico Semimate Application 1 coat of Semi-Matt Acrylic Varnish Application 1 couche de Vernis Acrylique Semi Mat		(120 - 150 gr/m ²)
A-2223-3	C-212 N	DPN-225
100 %	20 %	10 %



Contacto/Contact

Portugal

Manuel Pinto: mpinto@argatintas.pt, Tel. +351 252910030

Espanha, América Latina e Países de Língua Oficial Portuguesa

José Carlos Blanco Gonzáles: josecarlos@irurenagroup.com, Tel. +34 630 112 393

Export to other countries/Exporter vers d'autres pays

Manuel Insausti : manuel@irurenagroup.com, Tel. +34 699 399 441