

Verniz Aquoso Semi-Mate / Barniz Acuoso Semimate
Semi-Matt Water Base Varnish / Vernis Aqueux Semi Mat

Preparação do suporte Preparación del soporte Support preparation Préparation du soutien	Lixagem Lijado Sanding Ponçage	P-150
Aplicação da 1ª demão de Primário Aquoso Transparente Aplicación de 1ª capa de fondo al agua Transparente Application of 1st coat of Transparent Water Base Primer Application de la 1ère couche de Apprêt Aqueux Transparent		(150 - 180 gr/m ²)
Hidron SP-19		H2o
100 %		5 %
Lixagem ao fim de 6 horas Lijado después de 6 horas Sanding after 6 hours Ponçage après 6 heures		P-320
Aplicação da 2ª demão de Primário Aquoso Transparente Aplicación de 2ª capa de fondo al agua Transparente Application of 2nd coat of Transparent Water Base Primer Application de la 2ème couche de Apprêt Aqueux Transparent		(150 - 180 gr/m ²)
Hidron SP-19		H2o
100 %		5 %
Lixagem ao fim de 6 horas Lijado después de 6 horas Sanding after 6 hours Ponçage après 6 heures		P-320
Aplicação 1 Demão de verniz aquoso mate Aplicación de 1 capa de Barniz al agua mate Application 1 coat of matte water-based varnish Application 1 couche de vernis mat à l'eau		(120 - 150 gr/m ²)
Hidral TP-1014-3	R-501	H2o
100 %	2.5 %	5 %



Contacto/Contact

Portugal

Manuel Pinto: mpinto@argatintas.pt, Tel. +351 252910030

Espanha, América Latina e Países de Língua Oficial Portuguesa

José Carlos Blanco Gonzáles: josecarlos@irurenagroup.com, Tel. +34 630 112 393

Export to other countries/Exporter vers d'autres pays

Manuel Insausti : manuel@irurenagroup.com, Tel. +34 699 399 441