



**Verniz de Poliuretano Mate / Barniz de poliuretano mate**  
**Matt Polyurethane Varnish / Vernis Polyuréthane Mat**

|  |   |         |
|--|---|---------|
| Preparação do Suporte<br>Preparación del soporte<br>Support preparation<br>Préparation du soutien  | Lixagem<br>Lijado<br>Sanding<br>Ponçage | P-150   |
| <p>Aplicação de 1ª demão de fundo poliuretano transparente<br/>           Aplicación de la 1ª capa de fondo transparente de poliuretano<br/>           Application of 1st coat of transparent polyurethane primer<br/>           Application de la 1ère couche de fond de polyuréthane transparent<br/>           (150 - 180 gr/m<sup>2</sup>)</p> |   |         |
| F-208  | C-283                                   | DPN-225 |
| 100 %  | 50 %                                    | 10%     |
| Lixagem ao fim de 3 horas<br>Lijado después de 3 horas<br>Sanding after 3 hours<br>Ponçage après 3 heures  |   | P-320   |
| <p>Aplicação de 2ª demão de fundo poliuretano transparente<br/>           Aplicación de la 2ª capa de fondo transparente de poliuretano<br/>           Application of 2nd coat of transparent polyurethane primer<br/>           Application de la 2ème couche de fond de polyuréthane transparent<br/>           (150 - 180 gr/m<sup>2</sup>)</p> |   |         |
| F-208  | C-283                                   | DPN-225 |
| 100 %  | 50 %                                    | 10%     |
| Lixagem ao fim de 3 horas  |   | P-400   |
| <p>Aplicação de 1 demão de verniz poliuretano<br/>           Aplicación de 1 mano de barniz de poliuretano<br/>           Application of 1 coat of polyurethane varnish<br/>           Application de 1 couche de vernis polyuréthane<br/>           (120 - 150 gr/m<sup>2</sup>)</p>  |   |         |
| A-2821-5   | C-2821                                  | DPN 225 |
| 100 %  | 50%                                     | 10%     |



Contacto/Contact

Portugal

Manuel Pinto: [mpinto@argatintas.pt](mailto:mpinto@argatintas.pt), Tel. +351 252910030

Espanha, América Latina e Países de Língua Oficial Portuguesa

José Carlos Blanco Gonzáles: [josecarlos@irurenagroup.com](mailto:josecarlos@irurenagroup.com), Tel. +34 630 112 393

Export to other countries/Exporter vers d'autres pays

Manuel Insausti : [manuel@irurenagroup.com](mailto:manuel@irurenagroup.com), Tel. +34 699 399 441