

Verniz de Poliuretano Semi-Brilho / Barniz de poliuretano Semibrillante
Semi-Gloss Polyurethane Varnish / Vernis Polyuréthane Semi-Brillant

Preparação do Suporte Preparación del soporte Support preparation Préparation du soutien	Lixagem Lijado Sanding Ponçage	P-150
Aplicação de 1ª demão de fundo poliuretano transparente Aplicación de la 1ª capa de fondo transparente de poliuretano Application of 1st coat of transparent polyurethane primer Application de la 1ère couche de fond de polyuréthane transparent (150 - 180 gr/m ²)		
F-208	C-283	DPN-225
100 %	50 %	10%
Lixagem ao fim de 3 horas Lijado después de 3 horas Sanding after 3 hours Ponçage après 3 heures		P-320
Aplicação de 2ª demão de fundo poliuretano transparente Aplicación de la 2ª capa de fondo transparente de poliuretano Application of 2nd coat of transparent polyurethane primer Application de la 2ème couche de fond de polyuréthane transparent (150 - 180 gr/m ²)		
F-208	C-283	DPN-225
100 %	50 %	10%
Lixagem ao fim de 3 horas		P-400
Aplicação de 1 demão de verniz poliuretano Aplicación de 1 mano de barniz de poliuretano Application of 1 coat of polyurethane varnish Application de 1 couche de vernis polyuréthane (120 - 150 gr/m ²)		
A-2821-7	C-2821	DPN 225
100 %	50%	10%



Contacto/Contact

Portugal

Manuel Pinto: mpinto@argatintas.pt, Tel. +351 252910030

Espanha, América Latina e Países de Língua Oficial Portuguesa

José Carlos Blanco Gonzáles: josecarlos@irurenagroup.com, Tel. +34 630 112 393

Export to other countries/Exporter vers d'autres pays

Manuel Insausti : manuel@irurenagroup.com, Tel. +34 699 399 441